

Leistungserklärung und Produktdatenblatt


ALPEN ZAUNSTEINE NEW - GENERATION

Produktspezifische Merkmale


Technische Daten: Länge: 400 mm Bedarf: 12,5 Stück per m² = rechnerisch ermittelt und gerundet
 Breite: 180 mm Gewicht: 19 kg
 Höhe: 200 mm

Die Steintypen:

Normalstein 40 x 18 x 20 cm
 mit zwei gespaltenen Sichtflächen gegenüber




Halbstein 19,7 x 18 x 20 cm
 aus Normalsteinen geschnitten *



* = durch eine Sägeblattstärke von 0,6 cm verbleibt beim Schnitt durch den Normalstein die Breite von 19,7 cm für den Halbstein.
 Wichtig: diese rationelle Art der Herstellung führt in fast allen Fällen zu keinen Problemen beim Aufbau.
 Für den seltenen Fall, das zwei halbe Steine genau das Maß eines ganzen Steines ergeben müssen, schneiden wir diese Steine speziell für Sie.
 Zur Verrechnung gelangt dann der Preis eines Normalsteines plus einer Aufzahlung für den Schnitt (Preis dieses Schnittes auf Anfrage).
 Sie erhalten dafür einen Stein mit exakt 20 cm Breite und den verbleibenden Rest des Steines mit 19,4 cm.

Zaunsteine in AquaProof Technologie:



Farb - Code	Nordic-Grau	Perlmutter	Onyx	Arktis-Weiß	Carbon-Grau	Muschelkalk
Artikel Nr.	444	464	542	448	2794	3208

Qualitätsmerkmale



CE-Norm geprüft

Alpen Zaunsteine New Generation sind vorgefertigte Mauersteine aus Beton, für die Verwendung im Außenbereich. Sie werden **CE konform hergestellt** und gekennzeichnet, geprüft und überwacht. **CE EN 15435**



Beton Zaunsteine aus der Natur

Alpen Zaunsteine New Generation werden unter Verwendung von Wasser, Zement, Sand, Edelsplittmaterial und hochwertigen Eisenoxid-Farbpigmenten hergestellt. Also **durch und durch aus intelligent gemischten Naturgrundstoffen**. Modernste Produktionstechniken machen diesen Zaunstein in Bezug auf Härte, Dichte und Beständigkeit zu einem idealen Werkstoff für die Verlegung im Freien.



Oberflächen wertvoll veredelt

Die zwei Sichtseiten von Alpen Zaunsteine New Generation werden nach dem Erhärten gespalten. Dadurch ergeben sich willkürliche Strukturen die eine Rustikale Optik ergibt.



Optische Sicherheiten

Durch Verwendung von natürlichen und mineralischen Werkstoffen sowie speziellen Fertigungstechniken werden bestmögliche Farbgleichheiten innerhalb den einzelnen Produktions-Chargen erzielt. Diese Techniken in der Produktion verringern **Kalkausblühungen**.



Maßgenau laut EN 15435

Zulässige Abweichungen laut EN 15435

	Länge	Breite	Höhe	Maße der Hohlkerne und Stegaussparungen
	+5 mm	+5 mm	+3 mm	+10 mm
	-5 mm	-5 mm	-5 mm	-4 mm

Die Breite kann durch das Spaltbild nicht exakt bestimmt werden. Die Breite wird dabei an der Spaltlinie gemessen. Die maximale Breite kann um mehrere Zentimeter abweichen.

ALPEN ZAUNSTEINE NEW - GENERATION

Ebenheit der Sichtflächen laut EN 15435

Die gespaltene Sichtfläche bestimmt den optischen Charakter des Mauersteines. Die Ebenheit der Sichtfläche gemäß EN 15435 ist für gespaltene Zaunsteine nicht relevant.

Ebenheit der Lagerflächen laut EN 15435

Die Abweichung von der Ebenheit darf höchstens 3 mm betragen.

Die größte Abweichung von der Ebenheit beträgt +/- 0,5 mm.



Dauerhaftigkeit laut EN 15435

Sofern erforderlich, ist der Frost-Tau-Widerstand der Zaunsteine bis zum Vorliegen einer entsprechenden Europäischen Norm durch Bezugnahme auf die am Ort der Verwendung geltenden Bestimmungen zu deklarieren. Bei Häusler wird die Frost und Tausalzbeständigkeit nach EN 1339 durchgeführt.

Zulässiger Masseverlust nach 28 Frost-Tauwechsel laut Norm: Mittelwert kleiner 1,0 kg/ m², kein Einzelwert größer 1,5 kg/ m²

Alpen Zaunsteine New Generation erfüllen in diesem Bereich die Werte der höchsten Klasse 3 laut EN 1339



Rohdichte laut EN 15435

Die Prüfkörper sind in einem Wärmeschrank bei 105± 5°C bis zur Massekonstanz zu trocknen.

Die Massekonstanz gilt als erreicht, wenn während des Trocknungsvorgangs bei zwei aufeinander folgenden Wägungen im Abstand von 24 h der Masseverlust bei den beiden Bestimmungen nicht mehr als 0,5% beträgt.

Alpen Zaunsteine New Generation haben eine Rohdichte von durchschnittlich **2130 kg/m³**.



Verwendungszweck

Zur Errichtung von Einfriedungen sowie Zaunmauern, die keine besondere statische Funktion erfüllen müssen. Zaunsteine werden genauso wie Schalsteine verarbeitet, mit Beton ausgefüllt und bewehrt. Ein Baumeister oder Statiker kann die notwendigen Berechnungen durchführen, wenn eine nicht der Verlegevorschrift entsprechende Bauweise durchgeführt werden soll!

Verlegevorschrift beachten, diese ist jeder Kommission beige packt. Sollte diese verloren gehen, steht ein Download auf www.gartenzaun.at bereit.

Für die Richtigkeit zeichnen:

Michael Häusler, Geschäftsführer

Ing. Robert Markusfeld, Geschäftsführer