



Molto Blitzzement Moltofill

Zum schnellen, sicheren Verankern und Einzementieren.

Stand: August 2010

Seite 1 von 3

I. Produktbeschreibung

Anwendungsbereiche	<p>Zum schnellen, sicheren Verankern und Einzementieren von Metallgeländern, Fenstergittern, Scharnieren, Tür- und Fensterzargen, Zaunpfosten, Heizkörpern, Garagentoren, Rollläden, Waschbecken usw.</p> <p>Zur Befestigung von Dübeln, Kleiderhaken, Regalen, Hängeschränken usw.</p> <p>Zur Ausbesserung von Beton- und Zementböden, Betonwerkstücken, Fliesenfugen, Klinkerfugen, Glasbaustein-Fugen usw.</p> <p>Zum Abdichten und Ausgießen von Be- und Entlüftungsrohren, Muffen, Zwischenräumen bei Abflussrohren usw.</p>
Inhaltsstoffe	Portlandzement (< 2 ppm Cr-VI), Calciumhydroxide.
Eigenschaften	Hochbelastbar. Wasserfest. Frostfest. Trittfest. Einfache Anwendung. Hohe Füllkraft und Standfestigkeit. Quillt, reißt und schrumpft nicht. Härtet in jeder Schichtstärke gleichmäßig und extrem schnell durch. Für innen und außen.
Farbton	Weiß, grau.
Gebindegrößen	1 kg.

II. Technische Daten


Lieferform	Pulver.
Dichte/20°C	Ca. 2,7 g/cm ³ (Schüttdichte).
pH-Wert	Ca. 13 (in Wasser).
Löslichkeit in Wasser	Mischbar.
Verarbeitungstemperatur	Ab +5°C.
Trockenzeit	Verarbeitungszeit nur 2-4 Min! Volle Belastbarkeit nach 10-15 Min.

III. Arbeitsanleitung

Werkzeuge	Mischgefäß, Kelle, Spachtel.
Untergründe	Alle festen, tragfähigen Untergründe wie z. B. Mauersteine, Kalk- und Zementputz, Beton, Estrich usw.
Vorarbeiten	Löcher ausreichend vergrößern, loses Material entfernen und Untergrund gut vornässen. Werkstück einpassen.
Anwendung	Molto Blitzzement Moltofill mit Wasser im Verhältnis 3:1 anmischen und sofort auftragen. Werkstück einpassen und Molto Blitzzement Moltofill sofort nach dem Anmischen fest andrücken und an der

	Oberfläche glatt ziehen.
Nachbehandlung	Molto Blitzzement Moltofill kann auf Wunsch mit handelsüblichen Fassadenfarben überstrichen werden. In den ersten 6-8 Wochen ist die Fläche alkalisch und muss vor dem ersten Anstrich fluatiert (neutralisiert) werden. Nach ca. 8 Wochen reicht ein Tiefgrund aus.
Reinigung der Werkzeuge	Benutzte Werkzeuge sofort mit Wasser auswaschen. Nicht erhärten lassen. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.

IV. Besondere Hinweise

EU-Kennzeichnung 	Xi Reizend. Reizt die Atmungsorgane und die Haut. Gefahr ernster Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Staub nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Bei Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen (nur wenn Verunfallter bei Bewusstsein ist).
Gebrauchs- und Warnhinweise	Bitte beachten Sie die EU- Kennzeichnungshinweise und Produktinformation. Auch beim Ansetzen von Molto Blitzzement Moltofill Schutzhinweise beachten. Staubbildung vermeiden. Dieses Produkt enthält Zement. Zement reagiert mit Wasser alkalisch, deshalb Hände und Augen schützen. Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweißen, Abbrennen etc kann gefährlichen Staub und/oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-)Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.
Europäischer VOC-Gehalt	Entfällt.
GISCODE	ZP1
Wassergefährdungsklasse	WGK 1.
Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)	Entfällt.
Lagerung und Entsorgung	Produkt nur im dicht verschlossenen Originalgebinde zwischen +5°C und +25°C in einem trockenen, gut belüfteten Raum lagern. Restentleertes Gebinde in Wertstoff-Sammelbehälter geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sammelstelle für Altfarben). Abfallschlüssel-Nr. 170101. Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder **Akzo Nobel Deco GmbH** zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im Übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferungsbedingungen.

Diese Ausgabe stellt den neusten Stand dar und ersetzt frühere Ausgaben.

Akzo Nobel Deco GmbH
Vitalisstr. 198-226
50827 Köln
T +49 (0) 221-5881-0
E molto.de@akzonobel.com
www.molto.de

