


ULZ Wand- und Deckenfarbe



Produkt-Information

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:	Neuentwickelte Wandfarbe für innen mit einer speziellen Rezeptur auf besonders umweltschonender Basis. Durch ihre besonderen Eigenschaften ist die Wand- und Deckenfarbe für alle Wohnbereiche ausgezeichnet geeignet. Sie ist frei von Lösungsmitteln und schafft eine angenehme Raumatmosphäre für hohe Wohnansprüche.
Eigenschaften:	<ul style="list-style-type: none">- wasserdampfdurchlässig- atmungsaktiv- besonders Raumluftschonend- Lösungsmittelfrei- abtönbar
Kenndaten nach EN 13300:	Nassabriebklasse 4 Deckkraftklasse 2, bei einer Ergiebigkeit von 4m ² / kg Glanzgrad: matt Maximale Korngröße: fein (<100µ) Durch Abtönungen kann es zu geringfügigen Abweichungen der Kenndaten kommen.
Inhaltsstoffe:	Polyvinylacetat-Dispersion, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Methyl-/ Benzyl-Isouthiazolinon).
Farbton:	weiß
Spezifikation:	Spez. Gewicht: 1,74 g/cm ³ Viskosität: 22.000 Spindel 6 10 RPM pH-Wert: 8,55
Lagerung:	Gebinde gut verschlossen in kühlen, trockenen, aber frostfreien Räumen 2 Jahre lagerfähig. Verdünnte Farbe unbedingt verarbeiten.
VOC-Gesetzgebung:	EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

Verarbeitungshinweise

Verarbeitungsbedingungen:	Nicht bei Untergrund- und Umgebungstemperaturen unter +5°C verarbeiten.
Geeignete Untergründe:	Putze verschiedener Arten, Gipskarton, Raufasertapeten, Altanstriche auf Wandfarbenbasis.
Untergrundvorbereitung:	Der Untergrund muss sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Lose Teile mit einer Spachtel restlos entfernen. Risse und Löcher mit ULZ Spachtelmasse ausbessern (Wandspachtelmasse – gebrauchsfertig bzw. Innenspachtel - pulverform). Saugende und sandende Untergründe mit dem ULZ Tiefengrund lösungsmittelfrei vorstreichen. Leimfarben und kreidende Oberflächen vorher abwaschen oder abbürsten. Neuputze mind. drei Wochen trocknen lassen.

Auftragsverfahren:	Streichen, Rollen oder Spritzen Airless:
Spritzen Airless:	Spritzwinkel: 50°C Düse: 0,53 – 0,63 mm Druck: 150 bar Die Spritzwerte dienen als Richtwert und können durch unterschiedliche Gerätetypen variieren.
Verdünnung:	Voranstrich unverdünnt bzw. max. mit 5% Wasser verdünnt verarbeiten. Deckanstrich unverdünnt.
Trockenzeit:	Nach ca. 4 – 5 Std. sind die Räume wieder nutzbar bzw. können nochmals überstrichen werden.
Verarbeitung:	Material vor der Verarbeitung gut aufrühren. Farbe ist streichfähig eingestellt. Gleichmäßig auftragen und verteilen, um Fleckenbildung und Glanzstellen durch unterschiedliche Schichtstärken zu vermeiden.
Ergiebigkeit:	Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes 4m ² / kg pro Anstrich. Exakten Verbrauch durch Probeanstrich im Objekt ermitteln.
Besondere Hinweise	
Bei Airless- Verarbeitung Farbe gut aufrühren und sieben.	
Sicherheitsratschläge	
Hygienevorschriften beachten – siehe Sicherheitsdatenblatt	
Reinigung der Werkzeuge	
Werkzeuge sofort nach Gebrauch und bei längeren Arbeitsunterbrechungen mit Wasser reinigen.	
Entsorgung	
Verpackung ist recyclingfähig, deshalb restentleert geeigneter Sammelstelle übergeben. Farbreste im Eimer antrocknen lassen; flüssige Farbreste gemäß Abfall-Schlüssel EWC 080103 entsorgen. ARA Lizenznr.: 368, Interseroh: 136238	
Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjährigen Erfahrungen bei der Herstellung unserer Produkte. Die Angaben erfolgen jedoch unverbindlich und ohne Gewähr. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Information ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen.	
ULZ Produktions GmbH, Wünschendorf 193 A – 8200 Gleisdorf Tel. +43 (0) 3112/5350, Telefax: +43 (0) 3112/5860 Erstellt: Sept. 2013	