

Technisches Merkblatt

Metylan direct control

I. Werkstoff

Art des Werkstoffes:

Hochwertiger Methylzellulosekleister mit Kunstharz und Rolladditiv

Verwendungszweck:

Hochwertiger, spritzarmer Rollkleister mit Spezial-Additiv für Auftragskontrolle zum sauberen und sicheren Tapezieren von allen Vliestapeten - mit glatten und geprägten Rücken, z. B. Stabilit[®]-Vliestapeten oder Vliesfaser[®].

Verpackungsgröße:

Paket à 200 g

Versandeinheiten:

MDC20 = 1 Karton mit
20 Paketen

MDC2D = 1/4 Palette mit
320 Paketen

II. Besondere Eigenschaften

- Spitz- und tropfarter Kleisterauftrag direkt auf die Wand
- Auftragskontrolle durch farbig durchscheinende Kleisterflotte, die transparent aufdrocknet.
- Gutes Wandauftragsverhalten mit der Rolle
- Hohe Anfangshaftung bei guter Korrekturmöglichkeit (Verschiebbarkeit)
- Optimale Klebkraft
- Hohe Feuchtfestigkeit
- Ermöglicht die trockene Wiederabziehbarkeit von Qualitätsvliesstapeten, z. B. Stabilit[®]-Vliestapeten
- Leicht anzurühren, leicht aufzutragen
- Gleichmäßige (homogene) Flotte
- Temperatur-, kalk- und zementbeständig
- Auch für Tapeziergeräte geeignet

Technische Daten

Schüttgewicht:
440-620g/Liter

Rohstoffbasis:
Methylzellulose mit Kunstharz

Löslichkeit:
In ca. 15 Minuten in **kalt**em Wasser gelöst

Aussehen der Lösung:
Transparent Pink

pH-Wert der wässrigen Lösung:
schwach alkalisch (pH = 9-11)

Beschaffenheit des fertigen Kleisters:
Kurz abreißend

Ansatz und Ergiebigkeit:

Verwendungszweck	Ansatz	Packungsinhalt in Liter Wasser	Reichweite für ca. Rollen*	
			m ²	----
Vorkleistern	1:40	8	60-80	----
Vliestapeten (glatt)	1:20	4	20-22	ca. 4
Vliestapeten (geprägt)	1:15	3	15-18	ca. 4

*Eurorolle (10,05 x 0,53 cm)

III. Verarbeitungs- technische Hinweise

Untergründe:

Untergründe müssen glatt, sauber, trocken sowie gleichmäßig saug- und tragfähig und farblich einheitlich hell sein.

Untergrundvorbehandlung:

Wände und Decken gründlich säubern. Tapeten mit Metylan Aktiv Tapetenablöser entfernen. Risse und Löcher mit Metylan Tapezier & Renovier Spachtel, Metylan Füllspachtel oder Metylan GI schließen und falls erforderlich mit Metylan Füllspachtel oder Metylan GI Flächenspachtel glätten. Stark saugfähige Untergründe mit Metylan direct control (Ansatz 1:40) vorkleistern. Alte sandende Putze mit Metylan

Tapeziergrund für alte Putze/ Beton grundieren. Bei durchscheinenden Vliesqualitäten sowie uneinheitlich farblichen Untergründen mit Metylan Tapeziergrund für Vliestapeten grundieren.

Ansetzen des Kleisters:

Packungsinhalt vollständig und zügig unter kräftigem Rühren in **kaltes** Wasser einrühren (Ansatz siehe Tabelle). Packung beim Einrühren dicht über das Wasser halten und noch kurze Zeit weiterrühren. Nach 5 Minuten nochmals umrühren und nach 15 Minuten kräftig durchschlagen. Metylan direct control ist jetzt gebrauchsfertig.

Tapezieren:

Den angerührten Metylan direct control Rollkleister gleichmäßig und satt mit Streichroller direkt auf die Wand auftragen. Die Vliestapete ohne Weichzeit in das Kleisterbett einlegen.

Metylan direct control kann auch herkömmlich auf die Vliestapetenrückseite aufgetragen werden. Vliestapete direkt ohne Weichzeit tapezieren.

Qualitäts-Vliestapeten, wie z. B. Stabilit®-Vliestapeten, sind bei Verklebung mit Metylan direct control trocken wieder abziehbar.

IV. Besondere Hinweise

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit kaltem Wasser.

Entfernen der Kleisterreste:

Kleisterreste von der Vorderseite sofort vorsichtig mit Schwamm und klarem Wasser abwaschen bzw. abtupfen.

Schutzmaßnahmen:

Nicht erforderlich.

Lagerung:

Pulver trocken aufbewahren.

Weitere Hinweise:

Die Verarbeitungshinweise der Vliestapetenhersteller beachten.

Entsorgung:

Produktreste können in kleinen Mengen zum Hausmüll oder hausmüllähnlichen Gewerbeabfall gegeben werden. Nicht ausgehärtetes Produkt zur kommunalen Sammelstelle. Abfallschlüssel/ EAK-Code auf Anfrage. Nur restentleerte Gebinde der Wiederverwertung zuführen.

Internet:

www.metylan.de

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt.



Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA - Konsumentenklebstoffe Deutschland - 40191 Düsseldorf